

構造体強度補正值(S)の適用期間(普通ポルトランドセメント使用)

○長尾支部

コンクリート 打込み期間	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
適用期間	4月1日～12月5日																								12月6日 ～2月12日			2月13日 ～3月31日								
構造体強度補正值(S) (N/mm ²)	3																								6			3								
コンクリートの打込みから 材齢28日までの 予想平均気温の範囲	8℃以上																								0℃以上 8℃未満			8℃以上								

※ 営繕課より公表されているものを使用
※ 暑中期間については工場によって異なるため、各工場に確認が必要です

○高松支部

コンクリート 打込み期間	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月											
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬												
適用期間	4月1日～6月29日									6月30日～9月13日									9月14日～12月3日									12月4日 ～2月14日									2月15日 ～3月31日								
構造体強度補正值(S) (N/mm ²)	3									6 (暑中期間)									3									6									3								
コンクリートの打込みから 材齢28日までの 予想平均気温の範囲	8℃以上									25℃以上 (日平均気温)									8℃以上									0℃以上 8℃未満									8℃以上								

※ 高松地方気象台の観測データ(2012年～2021年までの10年間)より算出した

○中讃支部

コンクリート 打込み期間	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
適用期間	4月1日～6月29日									6月30日～9月18日						9月19日～12月11日						12月12日 ～2月12日						2月13日 ～3月31日								
構造体強度補正值(S) (N/mm ²)	3									6 (暑中期間)						3						6						3								
コンクリートの打込みから 材齢28日までの 予想平均気温の範囲	8℃以上									25℃以上 (日平均気温)						8℃以上						0℃以上 8℃未満						8℃以上								

※ 多度津測候所の観測データ(2015年～2024年までの10年間)より算出した

○西讃支部

コンクリート 打込み期間	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月											
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬												
適用期間	4月1日～7月2日									7月3日～9月14日									9月15日～12月4日									12月5日 ～2月18日									2月19日 ～3月31日								
構造体強度補正值(S) (N/mm ²)	3									6 (暑中期間)									3									6									3								
コンクリートの打込みから 材齢28日までの 予想平均気温の範囲	8℃以上									25℃以上 (日平均気温)									8℃以上									0℃以上 8℃未満									8℃以上								

※ 多度津測候所の観測データ(2008年～2017年までの10年間)より算出した

○備考

上記はあくまで標準期間であり、実際には施工条件や気温の変動等を考慮し、状況に応じて適切な補正を実施
気温による補正後、呼び強度に該当する種別がないときは一段上の呼び強度を指定